



O PODER DA EVOLUÇÃO

Bona Mega EVO® – Mais rápido, melhor e pavimentos mais saudáveis

Bona®



VERNIZ



Bona Mega EVO®

Um novo passo para pavimentos com desgaste médio

A Bona apresenta Bona Mega EVO®, o verniz de última geração com uma tecnologia avançada de reticulação que se ativa quando é aplicado. A sua fórmula única, que não amarelece, permite uma cura mais rápida com uma excelente resistência aos riscos, ao desgaste e aos produtos químicos. Com uns níveis de COV inferiores a 3%, o verniz contribui para umas condições de trabalho mais saudáveis com um baixo impacto na qualidade do ar de interior.

Experimente o novo passo para pavimentos de madeira com desgaste médio, experimente Bona Mega EVO®

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Desenvolvimento de atuação rápido
- Aplicação segura e flexível
- Grande capacidade de revestimento
- Alta proteção
- Fórmula que não amarelece.
- Tecnologia de auto reticulação

APLICAÇÃO

- 1). Agite bem o verniz durante um minuto.
- 2). Aplique utilizando um rolo Bona cobrindo 8-10 m²/l (100-120 g/m²). Passe o rolo de forma alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma «ponta húmida» para evitar solapamentos.
- 3). Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Deve-se garantir uma ventilação adequada.
- 4). Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz.

Pode retomar o tráfego pedonal ligeiro depois de oito horas, mas continua a existir o risco de que se produzam marcas de calçado ou imperfeições até que não esteja completamente curado. A cura total será conseguida passados cinco dias aproximadamente. Não tape nem passe uma mopa húmida pela superfície até que esteja totalmente curada.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Primário de poliuretano/acrilato aquoso de 1 componente.
Conteúdo em sólidos:	31 % aprox.
Brilho (a 60°):	Acetinado 40 %, Mate 18 %, Extra Mate 7 % (sobre vidro)
Dissolução:	Se for necessário, dilua o produto com 4 % de Bona Retarder para dispor de um maior tempo de abertura para a aplicação.
Tempo de secagem, até:	Revestimento: 1-2 horas* Uso ligeiro: 8 horas* Dureza plena: 5 dias* <i>*em condições climáticas normais, 20 C/60 % H.R.</i>
Ferramentas de aplicação:	Rolo de pelo comprido Bona ou aplicador articulado.
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) por camada
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Validade:	Um ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem / transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	10 x 1 litro 3 x 5 litros
Certificados:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – Emissões muito baixas em interiores

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.

Bona®